


ガイア光触媒加工生地の抗菌・消臭性能

	活性値	
	植菌数	18 時間後
旭化成ポロシャツ無加工	2.3×10^4	$> 4 \times 10^7$
旭化成ポロシャツ光触媒加工		< 20



試験機関: (財)日本紡績検査協会
試験方法: 統一試験方法に準拠した方法

